

FICHA TECNICA

PRODUCTO: MEMBRANA PARA PISCINAS CAUCHO

LIQUITECH MEMBRANA PARA PISCINAS-CAUCHO es una pintura formulada a base de caucho acrílico y pigmentos seleccionados para lograr una película de gran resistencia al agua y a las sustancias químicas. Embellece y protege piletas de natación tanto de hormigón como de plástico, brindando excelente durabilidad y resistencia. Forma una película lisa de fácil limpieza. Evita la adherencia de algas, hongos, moho y suciedad. Resistente a los productos recomendados para el tratamiento del agua.

USOS: Ideal para protección y embellecimiento interior y exterior de piletas de natación. Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol.

FÓRMULA DUO: PISCINAS DE HORMIGÓN Y PLÁSTICO

DATOS TECNICOS

Base: Solvente

Tiempo total de secado: 1 hora al tacto. 4 horas entre manos. 7 días de buen clima como mínimo para llenar la piscina.

Importante: No aplicar sobre piscinas pintadas con pinturas base acuosa o eliminar previamente todo resto de pintura anterior.

Estabilidad a la intemperie: Excelente

Color: Celeste Profundo y blanco. Los colores pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o ser entonados con entonador universal hasta un máximo de 30 cm³ /litro.

Acabado: Semi mate

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie.

Diluyente Recomendado: Diluyente Especial para productos base Caucho.

Dilución: Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 10 %)

Mantenimiento: Se recomienda aplicar nuevamente el producto cuando se observen síntomas de deterioro.

PRODUCTO:

Modo de uso:

1) Limpiar exhaustivamente la superficie a tratar, eliminando todo resto de materiales sueltos, grasa, descascaramiento, entizado, polvo y todo tipo de suciedad. Si se encuentran restos de algas u hongos eliminarlos con una solución de hipoclorito de sodio (cloro líquido). Enjuagar con abundante agua y dejar secar, por lo menos, 48 horas antes de pintar. No se deben utilizar ni fondos, ni enduidos. En caso de encontrar pintura envejecida o floja, eliminar con papel de lija, viruta de acero y espátula o cepillo de alambre. Para una mejor preparación se recomienda el hidroarenado. 2) Una vez seca la superficie, aplicar a pincel o rodillo en su consistencia original o diluido con un máximo de 10% de diluyente para cauchos base xileno. A soplete diluyendo con un máximo de 30% de diluyente para cauchos base xileno. 3) Dejar secar de 4 a 6 horas (estimado a 20°C) y repetir el proceso. 4) El secado total depende de la temperatura ambiente y la humedad. 5) Limpiar los elementos utilizados con diluyente para caucho.

IMPORTANTE: Dejar secar mínimo 7 días en verano y 10 días en invierno antes de llenar la piscina con agua. SE RECOMIENDA: No pintar bajo el sol o sobre la superficie caliente. Ideal bien temprano por la mañana.

INDICACIONES ESPECIALES: Piscinas nuevas: Mantener la piscina llena de agua durante los dos primeros meses luego de ser construida. De este modo se favorece la eliminación de sales solubles que podrían producir eflorescencias atacando la pintura de terminación. Eliminar los desencofrantes con aguarrás, kerosene o el solvente recomendado por el constructor. La presencia de desencofrantes disminuye la adherencia de la pintura. Tener presente que los materiales hidrófugos utilizados en la construcción nunca deben ir en el revoque final de superficie. En superficies muy

lisas es recomendable un tratamiento con 1 parte de ácido muriático diluido en 3 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente hasta que no queden manchas blancas y dejar secar, por lo menos, durante 48 horas antes de pintar. No se deben utilizar fondos, fijadores o enduidos. Si es necesario, aplicar como fondo una primera mano de producto diluido en una relación 2:1, con el Diluyente Especial para productos base Caucho.

Piscinas con pintura en buen estado: Lijar y limpiar. Aplicar el producto según instrucciones. Piscinas pintadas previamente con pintura base caucho clorado (Solvente): Se deben seguir todas las instrucciones indicadas anteriormente y lijar toda la superficie con LIJA GRANO MEDIO antes de pintar. Debe quedar porosa o áspera la superficie. Piscinas de plástico o fibra de vidrio: Se deben seguir todas las instrucciones indicadas anteriormente y lijar toda la superficie con LIJA GRANO MEDIO antes de pintar. Debe quedar porosa o áspera la superficie. Piscinas con pintura deteriorada: Eliminar totalmente pintura a la cal y partes flojas de pintura vieja utilizando cepillo de alambre, espátula, arenado u otro método adecuado. Lijar hasta obtener una superficie pareja en estas zonas. Si fuera necesario reparar el revoque, utilizando el mortero adecuado imitando el revoque original. Proceder después en estas zonas como si se tratara de piscinas nuevas. Eliminar restos de algas u hongos con solución de hipoclorito de sodio (cloro líquido). Enjuagar con abundante agua y lavar con ácido muriático como se indicó anteriormente. Luego del enjuague dejar secar 48 horas. No usar fondos ni fijadores.

En todos los casos, recordar que la protección estará dada por el espesor de la película seca final. Ese espesor se logra con dos manos de pintura tal como viene en el envase o su equivalente diluido. No aplicar sobre superficies húmedas ni a temperaturas por debajo de 10°C ni superiores a 32°C. x No pintar cuando haya rocío ni a pleno sol de verano. Las mejores horas son las de media mañana y después de la media tarde, cuando las superficies estén a la sombra. No pintar si se prevé lluvia o alta concentración de humedad ambiente dentro de las 24 hs de aplicada la pintura. Luego de pintada, no llenar la pileta durante 7 días, a fin de lograr una mayor resistencia. Mantener buenas condiciones de ventilación. Se recomienda el uso de semi-máscara con filtro para vapores orgánicos. Mantener el agua de la piscina protegida del ataque de microorganismos con productos específicos utilizados en las dosis recomendadas por los fabricantes. No adecuado para contacto directo con álcalis ni ácidos. No pintar si se prevé lluvia o alta concentración de humedad ambiente dentro de las 24 horas siguientes. No aplicar si la superficie se encuentra a muy alta temperatura. No aplicar sobre capas de pinturas anteriores base acuosa. Deben eliminarse completamente antes de pintar con Liquitech base caucho.

PRESENTACIÓN:

Baldes de 4 y 20 kg.

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). Primeros Auxilios (en contacto con) Piel: lavar con abundante agua y jabón. Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Inhalación prolongada: ventilar Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Nota: Merclín S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclín S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.