

# AZULEJOS SUPERFICIES ESMALTADAS SEMIBRILLO



- Excelente adherencia
- Máximo poder cubritivo
- Resistente a los lavados

Tersuave Azulejos Superficies Esmaltadas es un recubrimiento de acabado semibrillante diseñado para renovar y proteger espacios como baños, cocinas y lavaderos. Está formulado a base de polímeros acrílicos, que le otorgan una excelente adherencia y máximo poder cubritivo, además de un rápido secado y bajo olor. Se destaca por su resistencia a los lavados y fácil aplicación, sin necesidad de fondos previos.



Blanco. Disponible en colores seleccionados que se pueden obtener a través del Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 15 cm<sup>3</sup> por litro).

## USOS

En interiores, para recubrir superficies de azulejos, cerámicos esmaltados, vidrios y mampostería. No debe aplicarse en superficies sumergidas en agua, como bañeras, piletas, pisos o saunas.

## CARACTERÍSTICAS



**Aplicación:** Rodillo, pincel o soplete tipo airless.



**Secado:** Al tacto: 30'. Repintado: 2 a 4 h. Final: 7 días.



**Manos sugeridas:** De 2 a 3 manos.



**Rendimiento:** 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano.



**Diluyente y limpieza:** Agua. 1 mano diluida (máx. 20%). Siguiendo sin diluir o con mínima dilución para facilitar la aplicación (máx. 5%).



**Capacidades:** 0,9 y 3,6 litros.

## MODO DE EMPLEO

Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasitud, hongos, verdín, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85% ni si se esperan lluvias.

**Superficies nuevas:** Realizar un lavado previo con agua caliente, detergente y lana de acero, para remover todo tipo de grasa y polvo. Repetir esta operación hasta que la superficie quede completamente limpia. En caso de observar sarro, tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:1 con agua. Dejar actuar 30 minutos, enjuagar y secar. En ambos casos, enjuagar y secar la superficie, y finalizar con un paño humedecido en alcohol común.

**Superficies pintadas:** Asegurarse que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas condiciones para luego

lijar suavemente la superficie. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones, deberá ser eliminada completamente a través de medios mecánicos o químicos.

Para todos los casos mencionados, proceder aplicando de 2 a 3 manos de Tersuave Azulejos Superficies Esmaltadas sin diluir o con mínima dilución en caso de ser necesario, esperando 2 a 4 horas entre ellas.

## DATOS TÉCNICOS

**Acabado:** Semibrillante

**Vehículo:** Acrílico

**Viscosidad Stormer:** 75 - 85 UK

**Peso específico:** 1,20 - 1,24 g/cm<sup>3</sup>

**Sólidos en peso:** 52 - 54%

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a [info@tersuave.com.ar](mailto:info@tersuave.com.ar)

[www.tersuave.com.ar](http://www.tersuave.com.ar) - Tel: (0237) 419-8800 - [info@tersuave.com.ar](mailto:info@tersuave.com.ar) -   