

FICHA TECNICA

PRODUCTO: AQUAEPOXI - PINTURA PARA AZULEJOS, PISOS, CERÁMICOS Y MELAMINA

AQUAEPOXI es un esmalte acrílico-epoxi pre-catalizado base agua de acabado satinado, desarrollado para renovar y proteger superficies lisas y de bajo anclaje como azulejos, cerámicas esmaltadas, pisos y otras superficies difíciles. Su fórmula de alta adherencia genera una película resistente, impermeable y fácil de limpiar, ideal para ambientes interiores expuestos a humedad y tránsito doméstico.

- Alta adherencia sobre superficies lisas como azulejos, cerámica esmaltada y melamina.
- Impermeable y resistente a la humedad.
- Alta resistencia a productos de limpieza.
- Resistente al tránsito moderado doméstico.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Acabado satinado uniforme.
- Bajo olor, base acuosa, apto para interiores.



DATOS TECNICOS

-Base: Esmalte acrílico-epoxi pre-catalizado base agua
-Secado entre manos a 25°C, 50% HR: 3 horas
-Tiempo total de curado a 25°C, 50% HR: 7 días
-Temp de aplicación: 10°C a 30°C

Color: Blanco, Gris y Negro
Blanco entonable con entonadores universales 30cc x litro (se consiguen colores pastel)
Envasado: Argentina

Acabado: **Satinado.**

Rendimiento: **10 a 14 m2 por litro por mano**

Modo de uso:

- La superficie a pintar tiene que estar seca y limpia.
- De haber partes flojas o descascaradas, retirarlas.
- Limpiar profundamente eliminando grasitud, jabón, ceras y restos de productos de limpieza.
- En juntas o pastinas eliminar hongos, se puede usar Merclin Hongo Stop Fungicida Concentrado.
- Eliminar sarro si lo hubiera y enjuagar correctamente. Se puede usar Merclin Quita Sarro Max Gel
- En superficies ya pintadas en buen estado lijar suavemente para generar mordiente y mejorar la adherencia.
- En superficies de mampostería nueva esperar el curado durante 60 días en interior. Para uniformar la absorción de la superficie se puede aplicar previamente una mano diluida de Liquitech Fijador Sellador.
- En superficies de melamina sólo limpiar correctamente.
- La preparación de la superficie es fundamental para obtener el mejor resultado.

APLICACIÓN:

Paso 1: Mezclar hasta homogeneizar la pintura.

Paso 2: Aplicar sin diluir.

Paso 3: Aplicar en capas finas y uniformes con brocha, rodillo o airless.

-Durante la aplicación a pincel evitar repasar excesivamente la pintura para lograr una correcta nivelación y acabado.

-Dejar secar 3 horas entre manos.

- Secado y curado final: Bajo buenas condiciones climáticas a las 12 horas se puede pisar con cuidado. A las 24hs se puede transitar con normalidad. El curado final se logra a la semana.

INDICACIONES ESPECIALES:

- No aplicar con temperatura inferior a 5 °C ni con humedad elevada.
- Evitar aplicar con pronóstico de lluvia dentro de las 24 horas en exteriores protegidos.
- No apto para inmersión permanente (piletas, tanques o bañeras).
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Respetar tiempos de secado antes de habilitar el uso intenso.

PRESENTACIÓN:

Baldes de 1 y 4 litros.

VIDA UTIL:

12 meses almacenado en lugar seco y fresco (entre 5°C y 25°C).

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Evitar contacto prolongado con la piel, ojos y mucosa. No ingerir. Mantener fuera del alcance de niños. En contacto con la piel lavar con abundante agua. En contacto con los ojos lavar con abundante agua y realizar una consulta médica. En caso de ingesta accidental no inducir el vómito y acudir a un médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas

Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5555

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.