

FIJA PIEDRAS EXTREMO: Adhesivo de alta performance diseñado para fijar y estabilizar piedras en aplicaciones exteriores.

✓ Minimiza el desplazamiento de piedras

✓ Reduce el crecimiento de yuyos

✓ Listo para usar

✓ Alta resistencia

- ART. 885 Bidón por 5 litros
- ART. 886 Bidón por 10 litros



2- CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Blanco
Densidad del líquido (20 °C)	1,029 - 1,032 g/mL
Sólidos no volátiles (% p/p)	33,0 – 36,0 %
Visc. Aparente 24°C Husillo N°3 50 rpm (cP)	900 – 1000
pH (UpH)	8,0 – 9,0

3- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de alta performance diseñado para fijar y estabilizar piedras en aplicaciones exteriores. Su formulación a base de resinas acrílicas y poliuretánicas permite generar superficies más firmes y compactas, aptas para tránsito peatonal frecuente, manteniendo la permeabilidad y el aspecto natural.

Ideal para paisajismo, senderos, caminos peatonales, plazas, parques y áreas recreativas. Apto para fijar piedras de entre 4 mm y 10 mm, y piedras angulares de hasta 20 mm.

www.penetrit.com

Servicio de Atención al Cliente: Tel: +54 11 3221-2122 E-mail: sac@penetrit.com

Puente del Inca 2450 (esq. Canelones). Calle 7. UF 97.
Polo Industrial Ezeiza I CP1813 I Carlos Spegazzini I Bs As I Argentina

4- USOS

FIJA PIEDRAS EXTREMO es ideal para: • Caminos peatonales • Senderos de jardines • Plazas, parques y espacios públicos • Áreas recreativas • Bordes de piscinas • Zonas paisajísticas con tránsito frecuente	Apto para fijar: • Piedras de entre 4 mm y 10 mm • Piedras angulares de hasta 20 mm • Mantillo (corteza y pino) Aplicable en espesores de hasta 20 mm. ✓ Apto para alto tránsito peatonal X No apto para tránsito vehicular
--	--

5- MODO DE USO

APLICACIÓN: No diluir. El producto puede aplicarse con regadera o mezclado con el material a fijar (integración).

Regadera: Aplicar de 2 a 3 manos utilizando regadera. Usar hasta 1 litro por m² por mano. Luego de la primera mano, utilizar un rastrillo para mover el material y mejorar la penetración. Compactar la superficie antes de aplicar la siguiente mano.

Integración (recomendado para mayor fijación y zonas de alto tránsito peatonal): Mezclar 1 parte del producto con 8 a 15 partes de piedras en un recipiente hasta lograr homogeneidad. Aplicar la mezcla sobre la base con una llana y compactar la superficie.

Condiciones de aplicación: Aplicar con temperaturas entre 5°C y 35°C. No aplicar con lluvias previstas dentro de las 72 hs.

Tiempos de secado: Entre manos: de 4 a 8 hs. Tránsito peatonal ligero: 24 hs. Curado final / tránsito intenso: de 48 a 72 hs, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.

Las herramientas utilizadas pueden limpiarse con agua inmediatamente después de la aplicación.

6- PRECAUCIONES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO INGERIR. Evitar contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con la piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Puede provocar reacción alérgica en la piel. Puede provocar irritación ocular. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes y anteojos). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. NO INFLAMABLE.

CONSERVACIÓN: Almacenar en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y temperaturas extremas. Su vida útil es de hasta 12 meses.

7- PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con agua y jabón. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión accidental efectuar consulta médica. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

8- COMPOSICION

Emulsión acuosa formulada a base de resinas acrílicas y poliuretánicas.